

Fișa tehnică

ADEPLAST®

TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ ADEPLAST EDELPUTZ

Granulație de până la 2,0mm

Cod produs: EDP-A; EDP-AN

EFFECT:

- lucrabilitate ușoară,
- aderență foarte bună,
- suprafața foarte uniformă,
- rezistență la temperaturi excelentă,
- culoare albă și alb-natur



DATE TEHNICE:

- **compoziție:** ciment alb, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătățire a aderenței, plastificatori
- **necesar de apă:** 0,22 – 0,24 l/kg (5,5 - 6,0 litri / sac)
- **timp de găleată:** minim 3 ore (timp în care rămâne lucrabilă o pastă pregătită)
- **destinat pentru:** lucrări în interior și exterior pentru finisarea tencuielilor minerale
- **culoarea:** ADEPLAST EDELPUTZ se fabrică numai în culoarea albă și alb-natur. După aplicare, produsul se va acoperi cu Vopsea de Exterior pentru Meseriași (pentru exterior) sau cu SUPER VOPSEAUA MESERIAȘULUI (pentru interior), din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM

DOMENII DE UTILIZARE: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor minerale pe bază de ciment și ciment-var exterioare sau interioare, precum și pe alte suporturi minerale, pentru obținerea de suprafețe drășcuite de tipul "praf de piatră", cu granulația de până la 2,0 mm.

NU SE APLICĂ PE TERMOSISTEME, MATERIALE SINTETICE, STRATURI DE VOPSEA SAU ULEIURI, ZUGRĂVELI.

NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE.

NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL, ETC.

CONSUM SPECIFIC: circa 4,0 - 5,0 kg/m².

AMBALARE : În saci de 25 kg.

SUPRAFAȚA SUPORT: Se aplică pe tencuiala finisată, trasa cu dreptarul și nu driscuita, întărită cel puțin 28 zile, curată, și sănătoasă, fără exfolieri, pete de ulei, praf, sau alte impurități mecanice.

ADEPLAST EDELPUTZ se va aplica direct pe suprafața uniformă a mortarului de bază bine întărit, cu o vechime de cel puțin 28 zile, curată, și sănătoasă, fără exfolieri, pete de ulei, praf, sau alte impurități mecanice.

În caz de aplicare peste o tencuială veche, se va verifica ca tencuiala să nu aibă goluri, neomogenități sau scorojiri, pete de ulei, urme de grăsime, gleturi vechi, impurități, prafuri etc. Atunci când suprafața prezintă crăpături sau deteriorări, acestea vor fi remediate prin aplicarea unei mase de șpaclu. În caz de nevoie sau în cazul suportului foarte absorbant se va aplica înainte un strat de amorsă, pentru reducerea și uniformizarea absorbției.

ÎNAINTE DE APLICARE CU CÂTEVA ORE SUPRAFAȚA SUPORT SE VA UMEZI FOARTE BINE ȘI ADÂNC, LA APLICARE URMĂRÎNDU-SE CA PE SUPRAFAȚA SUPORT SĂ NU EXISTE UN FILM DE APĂ.

UNELTE UTILIZATE:

- găleată
- amestecător mecanic sau manual
- mistrie
- gletieră
- drișcă din polistiren sau din plastic

APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ: Pasta din găleată își păstrează proprietățile timp de cel puțin 3 ore.

CURĂȚIREA UNELTELOR: Cu apă înaintea întăririi

TEMPERATURA MEDIULUI ÎN TIMPUL APLICĂRII: între +5 °C și + 30 °C. Se va evita bătaia directă a razelor solare.

PREPARARE: Pulberea se introduce în apă și se amestecă energic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil; pentru reglarea fluidității pastei obținute se mai pot adăuga mici cantități de apă. Se recomandă a se amesteca deodată cantitatea unui sac sau o cantitate unitară care se utilizează în maximum 3 ore. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic.

Se va avea grijă să se utilizeze același cantitate de apă de amestecare a întregului material, pentru toată suprafața pe care se aplică. Consistențele diferite de mortar aplicat cauzează suprafețe neuniforme și ca aspect.

SUPRAFAȚA DEVINE UTILIZABILĂ:

Suportul pregătit se UMEZEȘTE FOARTE BINE CU APĂ și se lasă ca apa să se îmbibe în substrat. ADEPLAST EDELPUTZ se pune în operă în echipă de câte doi meseriași:

- unul depune și întinde materialul uniform, ÎN GROSIME MINIMĂ POSIBILĂ, cu o gletieră metalică,
- celălalt meseriaș va drișcui **cu mișcări circulare** imediat mortarul depus cu o drișcă (de exemplu din POLISTIREN EXPANDAT).
- **Se va aplica deodată pe suprafața întreagă. Legăturile dintre porțiuni deja acoperite și ceea ce urmează a se acoperi se va face după metoda umed pe umed.**

Nu se recomandă umezirea în timpul drișcuirii, deoarece pot apărea pete de culoare.

- Suprafața astfel obținută se va lăsa să se întărească minim 3 zile (recomandat 7 zile) după care se va vopsi cu vopsele de exterior din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM.

ATENȚIE!:

X_i – Iritant.

R36/37 – Iritant pentru ochi și căile respiratorii.

R38 – Iritant pentru piele.

DP-61 ; Ed.1

- R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
 S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 S22 – A nu inspira praful.
 S24/25 – A se evita contactul cu pielea și cu ochii.
 S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul.
 S36/37/39 – A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii / fața.
 S38 – În cazul unei ventilații insuficiente se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației.
 S51 – A se utiliza în spații bine ventilate.

PĂSTRAREA: În locuri uscate, în stare închisă, pe paletă din lemn.

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.

STANDARD DE CALITATE: SR EN 998-1:2011

CARACTERISTICI IMPUSE:

Nr. crt.	Denumirea caracteristicii	U/M	CARACTERISTICI	
			IMPUS	REALIZAT
1.	Aspect	-	Pulbere de culoare alba	
2.	Aspect după întărire	-	Netedă fără fisuri sau crăpături vizibile	
3.	Granulația maximă	Mm	2.0	2.0
4.	Densitatea aparentă în stare uscată	kg/m ³	-----	1450
5.	Absorbția de apă prin capilaritate	kg/m ² .min ^{1/2}	W0	0.052
6.	Coeficient de permeab. la vapori de apă			5/20
7.	Rezistența la compresiune min.	N/mm ²	CS III	4.82
8.	Reacția la foc	Clasa	A1	A1

PRODUCĂTOR: S.C. ADEPLAST S.A.

Codul de bare al produsului ADEPLAST EDELPUTZ alb, tencuială decorative minerală, 25 kg.



Codul de bare al produsului ADEPLAST EDELPUTZ alb natur, tencuială decorative minerală, 25 kg.



DP-61 ; Ed.1