

# Minio

Grund anticoroziv



Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice și pigmenți anticorozivi puternici. Are putere superioară de acoperire, aderență excelentă la suprafețele metalice și conferă protecție completă împotriva oxidării datorită conținutului ridicat de pigmenți anticorozivi.

- Pigmenți anticorozivi puternici
- Protecție împotriva oxidării
- Nu conține plumb

## CULORI

Disponibil în portocaliu.

## AMBALARE

Portocaliu	375 mL	750 mL	2.5L
------------	--------	--------	------

## ACOPERIRE

12 - 14 m<sup>2</sup>/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

## CONȚINUT DE COV( compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l** (2010). Acest produs conține maxim **449 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie curățate cu diluant T 300, să fie netede și uscate, fără praf, grăsime sau rugină și șmirgheluite.

## APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Diluant pentru pensulă T 300 sau pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 45-60 de minute și poate aplica după 20-24 ore. În cazul în care suprafața este complet uscată, șmirgheliți cu o hartie abrazivă adecvată pentru a produce o suprafață netedă, îndepărtați praful și apoi se aplică email Vitex pe bază de apă sau solvent. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete de podea, etc. se curăță cu Diluant pentru pensulă T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Diluant pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



## CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,48 ± 0,02 Kg /L (ISO 2811)

## DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

## SFATURI DE SECURITATE

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

## TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12  
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,  
office@temad.ro, www.temad.ro